



tesa® 58335 150µm D/S PET

产品信息



tesa® 58335是一种双面透明PET胶带。

产品描述

tesa® 58335 胶带专为动力电池装配中严苛的贴合固定应用开发，具有出色的浸润性。

特点

- 对不平整表面有优异的服帖性
- 高初粘力
- 易于模切
- 对苛刻的环境条件具有良好的耐受性
- 云母片上的初始剥离力 >1.3N/cm

应用

- 云母片粘贴
- 气凝胶粘贴

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

| | | | |
|---------|----------|---------|--------|
| • 基材 | PET (聚酯) | • 颜色 | 透明 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 69 µm |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 | • 离型纸颜色 | 白/红色商标 |
| • 总厚度 | 150 µm | | |

属性/性能值

| | | | |
|--------------|--------|----------|--------|
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 长期耐高温性 | 125 °C |
| • 初粘力 | 非常好 | • 防潮 | 好 |
| • 电介质击穿电压 | 6000 V | | |

粘接力值

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|
| • 铝表面粘接强度 (初始) | 9.1 N/cm | • 钢表面粘接强度 (轻离型面, 初始) | 8.9 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (3天后) | 9.9 N/cm | • 钢表面粘接强度 (闭面, 14天后) | 9.8 N/cm |
| • 钢表面粘接强度 (初始) | 9 N/cm | • 钢表面粘接强度 (闭面, 初始) | 9.1 N/cm |
| • 钢表面粘接强度 (14天后) | 10.5 N/cm | | |



tesa® 58335 150µm D/S PET

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58335>