



tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift



产品信息

双面薄膜胶带，带有易揭除离型纸

产品描述

tesa® 6965 由透明的PET薄膜基材和同事具有出色粘接力及高抗剪切性能的胶水组成，对塑化剂有很高的耐腐蚀性，在高温环境下也能保证粘接牢固。

特点

- Fast liner removal due to fingerlift
- High initial adhesion for fast closure
- Recycling friendly according to the INGEDE method
- Skin contact certification according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10
- Immediate usability right after assembly
- Reliable bonding performance even at high temperatures and on rough corrugated-board surfaces
- Low VOC – measured according to VDA 278 analysis

应用

- 在汽车制造过程中粘接ABS塑料部件
- 粘接橡胶/EPDM饰条
- 在家具制造中粘接装饰条或部件
- 纸板箱封箱

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 总厚度	205 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	透明

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 抗老化 (UV)	好
• 抗张强度	20 N/cm	• 最低耐受温度	-40 °C
• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 短期耐高温性	200 °C
• 40°C静态抗剪切力	非常好	• 耐化学品	好
• 初粘力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 抗增塑剂	好	• 防潮	非常好



tesa® 6965

- Team 4965 Fingerlift

产品信息

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	10.3 N/cm	• PET表面粘接强度 (14天后)	9.5 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	12 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	6.8 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	9.2 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	7.9 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	10.6 N/cm	• PS表面粘接强度 (初始)	10.6 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	12.6 N/cm	• PS表面粘接强度 (14天后)	12 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	14 N/cm	• PVC表面粘接强度 (初始)	8.7 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	5.8 N/cm	• PVC表面粘接强度 (14天后)	13 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	6.9 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	11.5 N/cm
• PET表面粘接强度 (初始)	9.2 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	11.8 N/cm

附加信息

离型纸种类：

PV1 棕色格拉辛纸 (71μm)

PV8 MOPP薄膜 (80μm)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=06965>