



tesa® 62516

产品信息



1600 µm双面PE泡棉胶带

产品描述

tesa® 62516 是一款双面PE泡棉胶带，适用于轻负载的粘接应用。它以高柔韧性的PE泡棉为基材，使用改性丙烯酸为胶黏剂。

产品优势：

- 薄泡棉基材，适用于可见部位的间隙填充
- 极高的粘接等级，可靠的粘接性能
- 高柔韧性泡棉适用于结构性表面
- 完全适合室外使用：耐紫外，防水，耐老化
- 可选择自动和手动给模组安装

应用

- 装饰饰条和部件粘接
- 商用冰箱防撞板粘接

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|---------|
| • 基材 | PE (聚乙烯) 泡棉 | • 总厚度 | 1600 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 黑/白色 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|---------|------------|-------|
| • 断裂延展率 | 180 % | • 初粘力 | 好 |
| • 抗张强度 | 12 N/cm | • 抗老化 (UV) | 非常好 |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 短期耐高温性 | 80 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好 | • 长期耐高温性 | 80 °C |

粘接至

- | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • ABS表面粘接强度 (初始) | 4 N/cm | • PET表面粘接强度 (初始) | 5 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (14天后) | 13.5 N/cm | • PET表面粘接强度 (14天后) | 13.5 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (初始) | 7.5 N/cm | • PP表面粘接强度 (初始) | 0.9 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (14天后) | 13.5 N/cm | • PP表面粘接强度 (14天后) | 1.2 N/cm |
| • PC表面粘接强度 (初始) | 7.5 N/cm | • PVC表面粘接强度 (初始) | 5.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度 (14天后) | 13.5 N/cm | • PVC表面粘接强度 (14天后) | 13.5 N/cm |
| • PE表面粘接强度 (初始) | 0.9 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 13.5 N/cm |
| • PE表面粘接强度 (14天后) | 1.2 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后) | 13.5 N/cm |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62516>



tesa® 62516

产品信息

附加信息

多种离型纸：

PV0 棕色格拉辛纸 (71µm)

PV6红色透明PP薄膜 (80µm)

剥离力：

-即刻：在钢板上泡棉断裂

-14天后：在钢板、铝材、ABS、PS、PET、PVC上泡棉断裂

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62516>