



# tesa® 68596

## 产品信息

### 150μm双面透明薄膜胶带

#### 产品描述

tesa® 68596是一款双面薄膜透明自粘胶带，它由PET基材和改性丙烯酸胶粘剂构成。

tesa® 68596产品特点：

- 厚度：150μm
- 高粘接强度
- 对特定环境条件有优异的耐候性
- 在模切过程中拥有良好的操作性能

#### 特点

- Thickness: 150μm
- High bonding strength
- High resistance to demanding environmental conditions
- Good handling performance in converting processes

#### 应用

tesa® 68596主要用于通用粘接和贴合应用

#### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

#### 产品结构

|         |             |         |                     |
|---------|-------------|---------|---------------------|
| • 基材    | PET (聚酯) 薄膜 | • 颜色    | 透明                  |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸       | • 离型纸重量 | 80 g/m <sup>2</sup> |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸       | • 离型纸颜色 | 棕色/蓝色商标             |
| • 总厚度   | 150 μm      |         |                     |

#### 属性/性能值

|              |         |            |        |
|--------------|---------|------------|--------|
| • 断裂延展率      | 50 %    | • 抗老化 (UV) | 非常好    |
| • 抗张强度       | 30 N/cm | • 短期耐高温性   | 200 °C |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好       | • 长期耐高温性   | 100 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好       | • 防潮       | 非常好    |



# tesa® 68596

## 产品信息

### 粘接力值

|                     |           |                     |           |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| • PC表面粘接强度 ( 初始 )   | 10.4 N/cm | • PE表面粘接强度 ( 14天后 ) | 5.3 N/cm  |
| • PC表面粘接强度 ( 14天后 ) | 12 N/cm   | • 钢表面粘接强度 ( 初始 )    | 11.8 N/cm |
| • PE表面粘接强度 ( 初始 )   | 5 N/cm    | • 钢表面粘接强度 ( 14天后 )  | 13 N/cm   |

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68596>