



# tesa® 63605

## 产品信息



500µm 双面PE泡棉胶带

## 产品描述

tesa®63605是一款适用于轻量型固定粘接的双面PE泡棉胶带。以PE泡棉为基材，使用改性丙烯酸为胶黏剂。

## 特点

- 轻薄外形，隐形粘接
- 高粘接力，粘接性能出众
- 适用于立体表面粘接
- 非常适合室外环境使用，抗UV，防水，抗老化
- 适用于自动和手动组装

## 应用

- 装饰条固定
- 其它一般粘接应用

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |               |       |        |
|---------|---------------|-------|--------|
| • 基材    | PE ( 聚乙烯 ) 泡棉 | • 总厚度 | 500 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸         | • 颜色  | 黑/白色   |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸         |       |        |

## 产品系列

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Available colors | 黑色, 白色 |
|--------------------|--------|

## 属性/性能值

- |              |        |              |       |
|--------------|--------|--------------|-------|
| • 断裂延展率      | 190 %  | • 抗增塑剂       | 普通    |
| • 抗张强度       | 9 N/cm | • 抗老化 ( UV ) | 非常好   |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好      | • 短期耐高温性     | 80 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好      | • 长期耐高温性     | 80 °C |
| • 初粘力        | 好      | • 防潮         | 非常好   |



# tesa® 63605

## 产品信息

### 粘接力值

• ABS表面粘接强度 ( 初始 )	7.5 N/cm	• PET表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm
• ABS表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm	• PP表面粘接强度 ( 初始 )	0.8 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 初始 )	7 N/cm	• PP表面粘接强度 ( 14天后 )	1.1 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm	• PS表面粘接强度 ( 初始 )	8 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 初始 )	7.5 N/cm	• PS表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm	• PVC表面粘接强度 ( 初始 )	5 N/cm
• PE表面粘接强度 ( 初始 )	0.8 N/cm	• PVC表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm
• PE表面粘接强度 ( 14天后 )	1.1 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 初始 )	12 N/cm
• PET表面粘接强度 ( 初始 )	7.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 14天后 )	12 N/cm

### 附加信息

剥离型纸选择：

- PV20棕色格拉辛纸/蓝色tesa标志
- PV50 透明PET膜
- PV15 蓝色PE膜

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=63605>