



# tesa® 68558

## 产品信息

12µm双面薄膜胶带 薄的服帖的PET基材

## 产品描述

tesa® 68558 是一款透明双面自粘性胶带，薄的服帖性PET基材，改性丙烯酸胶系

tesa® 68558 特性：

- 厚度：12µm
- 低厚度具有高粘贴性
- 优秀的服帖性即使对弯曲表面
- 优秀的抗环境性

## 应用

- 适用于非常小的设计空隙
- 散热部件的粘贴

## 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |               |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|
| • 基材    | PET ( 聚酯 ) 薄膜 | • 总厚度 | 12 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸         | • 颜色  | 透明    |

## 属性/性能值

- |              |        |              |        |
|--------------|--------|--------------|--------|
| • 断裂延展率      | 50 %   | • 抗老化 ( UV ) | 非常好    |
| • 抗张强度       | 7 N/cm | • 短期耐高温性     | 200 °C |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好      | • 耐化学品       | 非常好    |
| • 40°C静态抗剪切力 | 普通     | • 长期耐高温性     | 100 °C |
| • 初粘力        | 差      | • 防潮         | 非常好    |

## 粘接至

- |                      |          |                     |          |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
| • ABS表面粘接强度 ( 初始 )   | 3.5 N/cm | • PE表面粘接强度 ( 初始 )   | 1 N/cm   |
| • ABS表面粘接强度 ( 14天后 ) | 3.8 N/cm | • PE表面粘接强度 ( 14天后 ) | 1.4 N/cm |
| • PC表面粘接强度 ( 初始 )    | 4 N/cm   | • 钢表面粘接强度 ( 初始 )    | 3.8 N/cm |
| • PC表面粘接强度 ( 14天后 )  | 4.6 N/cm | • 钢表面粘接强度 ( 14天后 )  | 4.9 N/cm |



# tesa® 68558

## 产品信息

## 附加信息

PV57 双面PET离型膜 (36μm 内侧轻离型 / 50μm 外侧重离型)

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68558>