



# tesa® 7905

## 产品信息

### 5 µm 哑光黑色单面 PET 超薄胶带

#### 产品描述

tesa® 7905 是一款哑光黑色单面胶带，由超薄 PET 基材及透明改性丙烯酸胶系组成。

tesa® 7905 产品特性：

- 厚度：5 µm
- 稳定可靠的粘性
- 精细的超薄哑光黑表面
- 光泽度为 2.9 %
- 优秀的抗指纹性
- 优秀的耐溶剂性
- 良好的遮光性

#### 应用

- 石墨片保护
- 磁性片材保护
- 超薄遮蔽应用：手机和平板电脑中的各种零部件遮蔽

#### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |               |         |       |
|---------|---------------|---------|-------|
| • 基材    | PET ( 聚酯 ) 薄膜 | • 总厚度   | 5 µm  |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸           | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET ( 聚酯 )    |         |       |

#### 属性/性能值

- |         |         |           |        |
|---------|---------|-----------|--------|
| • 断裂延展率 | 10 %    | • 电介质击穿电压 | 700 V  |
| • 抗张强度  | 30 N/cm | • 短期耐高温性  | 140 °C |
| • 光密度   | 1.2     |           |        |

#### 粘接至

- |                       |          |                     |          |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| • ASTM表面粘接强度 ( 初始 )   | 0.9 N/cm | • 玻璃表面粘接强度 ( 14天后 ) | 1 N/cm   |
| • ASTM表面粘接强度 ( 14天后 ) | 1 N/cm   | • PC表面粘接强度 ( 初始 )   | 0.9 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 ( 初始 )     | 1 N/cm   | • PC表面粘接强度 ( 14天后 ) | 1.4 N/cm |



# tesa® 7905

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07905>