



# tesa® 4903

## 产品信息



tesa® 4903 —— 源自良好管理森林资源的封箱胶带

## 产品描述

tesa® 4903 是一款通用包装胶带，胶粘剂为合成橡胶，其纸类基材源自良好管理的森林资源。tesa® 4903 是轻量型包装应用（最大 10 公斤）的理想解决方案。

## 特点

- 强韧的纸基基材
- 高粘接力及初粘力
- 可手撕
- 可印刷

## 应用

- 纸箱包装
- 适用于轻量型包装
- 具有良好粘接力
- 可印刷特性便于品牌展示
- 适用于手动及自动化场景使用

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 纸    | • 总厚度 | 140 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 |       |        |

## 产品系列

- |        |    |
|--------|----|
| • 可选颜色 | 棕色 |
|--------|----|

## 属性/性能值

- |                    |             |         |     |
|--------------------|-------------|---------|-----|
| • 断裂延展率            | 2 %         | • 可手撕性  | 非常好 |
| • 抗张强度             | 50 N/cm     | • 手动应用  | 是   |
| • Packaging Weight | Up to 10 kg | • 自动化应用 | 是   |
| • 低噪声解卷            | 是           |         |     |

## 粘接力值

- |           |          |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04903>



# tesa® 4903

## 产品信息

### 储存条件

#### 储存条件

- 请勿将产品暴露在阳光直射或热源下
- 小卷请水平放置储存
- 大卷请直立放置储存
- 根据 ISO 554 标准，产品在标准室温和相对湿度下可达理想储存状态

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04903>