




tesa® 75130

产品信息



300µm 双面黑色弹性丙烯酸泡沫胶带

产品描述

tesa® 75130 是一款黑色双面胶带，由高缓冲黑色丙烯酸泡棉组成。

特点

- 厚度：300µm
- 卓越的抗冲击性能
- 良好的抗反弹性能，防止起翘
- 在宽温度范围内具有极高的粘接强度
- 防水
- 遮光

应用

- 对抗冲击性要求极高的屏幕固定、后盖固定
- 显示屏固定、柔性OLED固定
- 超薄边框固定、曲面固定
- 防水固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

| | | | |
|---------|------------|---------|----------------------|
| • 基材 | 丙烯酸 | • 颜色 | black |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 75 µm |
| • 离型纸类型 | PET (聚酯) | • 离型纸重量 | 105 g/m ² |
| • 总厚度 | 300 µm | • 离型纸颜色 | transparent |

属性/性能值

| | | | |
|--------------|-----------|----------|--------|
| • 抗老化 (UV) | very good | • 长期耐高温性 | 110 °C |
|--------------|-----------|----------|--------|

粘接至

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • 铝表面粘接强度 (初始) | 14 N/cm | • PC表面粘接强度 (初始) | 13.5 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (3天后) | 16 N/cm | • PC表面粘接强度 (3天后) | 16 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 15 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 16.5 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (3天后) | 15.5 N/cm | • 钢表面粘接强度 (3天后) | 17 N/cm |



tesa® 75130

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=75130>